



بروبيلد جي بي 100 Probuild GP100

قسارة أكريليكية مرنة للتشطيبات الداخلية تطبق بطبقات رقيقة وناعمة (الطبقة الناعمة) وتستخدم كمعجونة لتعبئة الشقوق والفواصل، مقاومة للماء وتستخدم على الجبسين والألواح الجبسية

الوصف

معجونة جاهزة للاستعمال تستخدم لملاء الفواصل وكطبقة إنهاء على الجبسين والألواح الجبسية.

الإستخدامات

- تستخدم داخلياً لملاء الفواصل بين الجبسين والألواح الجبسية باستخدام شبكة مناسبة.
- تستخدم لتغطية الزوايا المعدنية والمثبتات والزوائد والفتحات الصغيرة الأخرى ولتنفيذ طبقة قشرية ناعمة على كامل سطح الجبسين والألواح الجبسية.

الميزات

- مسبق الخلط وجاهز للاستعمال .
- سهولة فائقة في التطبيق.
- مرن ويقاوم التشقق.
- التصاق ممتاز.
- لا يتأثر التصاقه في الظروف الرطبة.
- يمكن استخدامه كمعجونة سميكة على الخرسانة والقسارة المكونة من الأسمنت والرمل.
- متوافق مع ريبكوت إف إف.

طريقة الاستعمال

التحضير

حرّك محتوى العبوة برفق من دون إضافة الماء وتجنب الخلط الزائد لأنه قد يؤدي إلى احتباس الهواء. يُحظر الخلط مع أي مادة أخرى. يلزم التأكد أن جميع الأسطح والفواصل نظيفة وجافة.

التطبيق

- املا الفواصل بين الألواح باستخدام بروبيلد جي بي 100 وادفع المادة بإحكام باستعمال المالح.
- ضع شبكة فوق الفاصل وملسها لإزالة أي انتفاخات.
- طبق بروبيلد جي بي 100 فوق الشبكة ونعم السطح.
- طبق المزيد من الطبقات عند الحاجة واتركها لتجف.
- أزل النتوءات والحواف بعد الجفاف باستخدام ورق زجاج ناعم.

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية:

المظهر	معجونة ناعمة وطرية وخالية من التكتلات
اللون	أبيض
الكثافة النوعية	1.75 - 1.85
زمن التصلب	< 2 ساعة
سماكة التطبيق	حتى 1 مم عند تنفيذه كطبقة حتى 3 مم لتعبئة الشقوق حتى 10 مم لتعبئة الفواصل

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستخدام بالماء الدافئ والصابون. نشف الأدوات لتجنب تشكل الصدأ عليها.

التعبئة

بروبيلد جي بي 100 متوفر بعبوات 5 و 25 كغم.

التغطية

حوالي 1.8 كغم/م² عند سماكة 1 مم.

التخزين

يجب تخزين بروبيلد جي بي 100 في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق في مستودعات مظلمة وجافة على درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة الشديدة والصقيع.

بروبيلد جي بي 100 صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج عند تخزينه في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات وواقي للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع الجلد يلزم غسله مباشرة بالماء النظيف.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

بروبيلد جي بي 100 Probuild GP100

الاشتعال

بروبيلد جي بي 100 مادة غير قابلة للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشتمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبوات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

الخبرة

الجودة

الشمولية

www.dcp-int.com